GALV.WIRE ROPE FOR AUTOMOTIVE

Galv. steel wire rope for seat belt

Construction	Dia.	Min.B/S	Density Kgs/100m
7×7	7/32"(5.56mm)	28000N	12.16
7×7	1/4"(6.35mm)	36800N	15.80
7×19	1/8"(3.18mm)	8890N	4.30
7×19	3.6mm	12500N	5.02
7×19	5/32"(4.0mm)	15500N	6.70
7×19	4.3mm	16800N	7.35
7×19	3/16"(4.76mm)	18700N	9.60
7×19	7/32"(5.56mm)	24900N	12.60
7×19	7/32"(5.56mm)	28000N	12.60
7×19	1/4"(6.35mm)	31100N	16.37
7×19	1/4"(6.35mm)	36800N	16.37

Hot dipped galv.,raw material:SWRH72A,SWRH 82A JIS G 3535

Galv. steel wire rope for window regulator

Construction	Dia.	Min.B/S	Fatigue testing	Salt spraying testing	Density Kgs/100m
7×7	1.5mm	1800N	above 7000	above 200hours	0.90
8×7+1×19	1.5mm	2200N	above 7000	above 200hours	0.95
8×7+1×19	1.8mm	2800N	above 7000	above 200hours	1.34
8×7+1×19	2.0mm	3450N	above 7000	above 200hours	1.65

GALV. WIRE ROPE FOR AUTOMOTIVE

Galv. steel strand for brake cable

Construction	Dia.	Tensile strength	Min.B/S	Salt spraying testhours	Density Kgs/100m
1×19	2.0mm	1960	4000N	96	1.98
1×19	2.5mm	1960	5880N	96	3.10
1×19	2.8mm	1960	7600N	96	3.89
1×19	3.0mm	1960	9100N	96	4.46
1×19	3.2mm	1960	9600N	96	5.07
1×19	3.5mm	1960	12500N	96	6.07
1×19/1×37	4.0mm	1960	14500N	96	7.93

Galv. control cable

1×7 0.4mm-1.2mm
1×19 0.80mm-2.0mm
7×7 1.0mm-3mm
7×19 3mm-6.4mm


1×7


1×19


7×7


7×19

CSS cable, Dupont Nylon 612 coated

1×19 2.8mm to 3.2mm
1×19 3.3mm to 3.9mm
7×19 3.3mm to 3.9mm
T/S:1770n/mm2,salt spraying testing:96hours